

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مديرية المختبرات والبحوث

المواصفات الفنية لإنشاء الطرق الزراعية

١٩٩٦

المواصفات الفنية  
لإنشاء الطرق الزراعية

١٩٩٦

تعتبر هذه المواصفات جزءاً لا يتجزأ من المواصفات العامة للطرق  
والجسور لعام ١٩٩١ الصادره عن وزارة الأشغال العامة والاسكان .

أولاً - التعاريف

- ١ - طريق زراعي : وهو الطريق الذي يخدم مناطق أو تجمعات زراعيه ويرتبط أو ينتهي بطريق قروي أو ثانوي أو ينتهي بمنطقة زراعيه محده
- ٢ - القاعده الترابيه ( Sub Grade ) : هي آخر ٢٠ سم من جسم الطريق الترابي المجهز لاستقبال الفرشيات أو المواد المختاره .

ثانياً - المواصفات الانسيه

- ١ - يتم تسليم الموقع للمقاول ويجري تحرير محضر استلام وتسليم موقع من المهندس والمقاول .

٢ - اعمال الفتح والتسويه ( Sub Grade )

تجري محاسبه المقاول على هذه الاعمال بالمتر المربع لمواقع القطع والردم حسب العروض والميول المبينه في المقاطع النموذجيه المرفقه ويشمل السعر كل ما يلزم من قوى عامله ومعدات ومواد وخدمات لانجاز القاعده الترابيه والوصول للمنسوب المطلوب لاستقبال طبقه الفرشيات على ان تشمل بالاضافه لما ذكر الاعمال التاليه :

- ١/٢ يتم استعمال مواد القطع الناتجه عن فتح الطريق في اعمال الردم على طبقات بحدود ٣٠ سم بعد الرش والدحبل الى درجه رك بحد ادنى ٩٠% وبتون تصنيف تحت منسوب اسفل طبقه

التسويه

(Sub Grade) اما طبقة القاعدة الترابية فيتم ركبها لدرجة رك لا  
تقل عن ٩٥٪ وان تحقق موادها  $CBR < ٨$  .

٢/٢ الاصل ان يتم طرح العطاءات بالمترا المكعب لجميع الطرق  
القرويه الا انه في حالة الطرق الزراعيه او الطرق القرويه التي  
تتمذ بمستوى الطرق الزراعيه فلمدير الاشغال ان يقوم بطرح  
عطاءات هذه الطرق بالمترا المربع على ان يرفق مع وثائق  
العطاءات خطط تصميم للطريق ومقاطع عرضيه كل ١٠٠ م  
ويحفظ ايضا لدى قسم الدراسات في المديرية مقاطع عرضيه  
كل ٢٥ م بحيث يتاح للمقاول الاطلاع عليها او تصويرها اذا  
رغب بذلك .

١/٢/٢ في حالة الارض الطبيعيه وكانت التربه ذات CBR اكبر  
من ٨٪ وذات تصنيف لا يقع تحت A٦ او A٧ فانه  
يتم تنظيف الارض من الجذور والنباتات وحرث ٢٠  
سم من الارض ورشها بالماء ودحل الطبقة الى درجة  
رك بحد ادنى ٩٥٪ من كثافة بروكتور المعدل ، ويتم  
بعدها وضع طبقه مواد فرشيات الاساس بسماكه ٢٠  
سم .

٢/٢/٢ اذا كانت الارض الطبيعيه ذات CBR اقل من ٨٪ ،  
او ذات تصنيف A٦ او A٧ ، فانه يتم ركبها الى  
درجة ٩٥٪ ، وتوضع فوقها طبقه من المواد  
المختاره Topping ذات CBR لا تقل على ١٥٪  
وترك للدرجه ٩٧٪ وتكون طبقه المواد المختاره هذه  
بندا منفصلا في جدول الكميات ويدفع للمقاول عنه .

٣/٢ نواتج القطع والحفريات غير الصالحة او الفائضة عن الحاجة  
فيتم نقلها الى مكان مناسب يوافق عليه المهندس المشرف على  
ان لا يلحق ضررا باملاك الاخرين ، وان لا يكون الموقع  
بجانب المنحدرات او مداخل العبارات ولا يؤثر على اتزان  
ميل الطريق الحانبيه .

٤/٢ تنفيذ حنادق جانبيه للطريق في مناطق القطع الصخري والترابي  
حسب المقطع النموذجي المرفق ، وعلى ان يراعى انتظام  
الميل الطولي للخندق لتصريف المياه ، ويعتبر هذا العمل  
مشمولا باسعار الفتوح والتسويه .

٥/٢ في حاله مناطق القطع الصخري فيتم قطع ١٥ سم اضافيه ويتم  
وضع مواد مختاره بدلا منها .

٦/٢ تكون المواد المختاره حسب الجدول رقم ( ١ ) .

٣ - طبقه الفرشيات ( طبقه الاساس Base Course )

١/٣ العمل المطلوب هو انجاز طبقه الفرشيات ( الاساس )  
بالسماكه والمروض والميول المينيه بالمقاطع النموذجيه  
المرفقه ، ويشمل ذلك تقديم وتوريد وخلط ورش الماء وفرش  
ودخل المواد حتى المناسيب المطلوبه وعلى ان تكون المواد  
نتيجه تكسير الحجر الجيري او البازلتى او الجرانيتى او  
حصمه السيل وبحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا  
CBR لهذه المواد عن ٧٠٪ وان لا تقل الكثافه الجافه العظمى  
كما تحدد بتجربه البروكتس المعدل عن ٢٠٥ ر غم/سم<sup>٣</sup>  
وعلى ان تحقق كافة الخصائص الاخرى الوارده في جدول  
رقم ( ٢ ) المرفق وتكون درجة الرك هذه المواد لا تقل عن

١٠٠٪ منسوبه للكثافه الجافه المعظمى حسب تجربه بروكتر المعدل .

٢/٣ في حاله استخدام مواد ناتج تكسير الصخور البازلتيه او الجرانيتيه او حصمه السيل يجب ان تحقق المواد التماسك المطلوب لكامل عرض الطبقة .

٣/٣ تتم الفحوصات كما هو مبين في جدول رقم ( ٢ ) المرفق .  
\*\*\* في الحالات الخاصه والتي تتطلب وضع طبقه مواد ما تحت الاساس ( Sub Base ) يتم اعتماد الفحوصات الوارده في الجدول A الملحق .

#### الوجه التاسيسي ( Prime Coat )

١/٤ يجب ان يكون الاسفلت من نوع ( MC٧٠ ) على ان يرش بمعدل ١ - ١.٥ كغم/م<sup>٢</sup> حسب نوعية السطح المراد رشه وبموجب تعليمات المهندس المشرف .

٢/٤ يجب رش ودحل السطح بالماء وبصوره خفيفه قبل رش الاسفلت بثلاثة ساعات ووفقا لتوجيهات المهندس المشرف .

٣/٤ يتم الرش بواسطه رشاش ميكانيكي مقبول وبدرجه الحراره المناسبه .

٤/٤ يمنع الرش فسي الاجواء الماطره وذات الرياح الشديده او العواصف الرملية .

٥/٤ يمنع حركة السير على الاسطح المرشوشه .

الفحوصات المخبريه حسب الجدول رقم ( ٣ ) المرفق .

٥ - الوجه الختامي ( Seal Coat )

- ١/٥ تستعمل حصمه ناتج تكسير حجر جيري او جرانيتي او بازلتي وبالخواص المبينه في جدول رقم ( ٤ ) المرفق .
- ٢/٥ يجب استعمال موزع حصمه ميكانيكي ورشاش اسفلت ميكانيكي .
- ٣/٥ يستعمل اسفلت ( RC ٨٠٠ ) او ( RC ٢٥٠ ) ومعدل الرش حسب ما ورد في جدول رقم ( ٤ ) المرفق .
- ٤/٥ يمنع الرش لمواد الاسفلت في الاجواء الماطره او ذات الرياح الشديده او العواصف الرملية .
- الفحوصات المخبريه حسب الجدول رقم ( ٤ ) المرفق .

٦ - الاعمال المتعلقة بالمنشآت الخرسانيه وحديد التسليح :

١/٦ عام

- ١/١/٦ يجب ان تتطابق خواص الاعمال المتعلقة بالمنشآت الخرسانيه كافه وحديد التسليح لمتطلبات القوه وخصائص الحصمه ( الخشنه والناعمه ) والماء المستخدم للخلط ومواد الردم خلص المنشآت مع حدود المواصفات العامه .
- ٢/١/٦ على المقاول تقديم تصميم خلطه خرسانيه لكل نوع من انواع الخرسانه مستندا الى طريقه عالميه قياسييه في ذلك ، ويستثنى من ذلك اعمال الخرسانه لراسيات العبارات الانبويه شريطه تحقيق قوه الكسر المطلوبه والمحددده في مخططات العبارات الانبويه .

٦/٢/٦ يتم إعادة الردم حول العباره واجنحتها والعنبران بمواد  
مختصاره بحيث يكون الرك على طبقات متعاقبه  
ويساكه ٢٠ سم للطبقه بعد الدخيل وحسب  
المراصفات الوارده في الجدول رقم ( ١ ) والدرجه  
رك ٩٥٪ من كثافة بركتور المعدله او من المواد ذات  
الحجم الواحد .

٧/٢/٦ يتم تنظيم الميول الترابيه فوق الاجنحه والراسيات  
وتنظيم وتنظيف المجرى عند المدخل والمخرج  
لمسافة ( ٣٠ ) مترا وحسب المخططات وتوجيهات  
المهندس المشرف لتسهيل تصريف المياه .

٨/٢/٦ يتم تنظيف العبارات القديمه وازالة الاجنحه والراسيات  
وبلاطات المدخل والمخرج او كل ما يلزم ازالته من  
اجزاء العبارات القديمه والتشريك والوصل والتنظيف  
وعمل الفواصل الانشائيه وفواصل التمدد وحسب  
المخططات .

٩/٢/٦ لا يدفع مقابل الحفريات الانشائيه واعمال الردم وتعتبر  
محمله على سعر الخرسانه .

٣/٦ اعمال عبارات المواسير الخرسانيه المسلحه

١/٣/٦ تكون قسوة التحمل القصوى لهذه الاعمال حسب  
الجدول التالي :

قوة التحميل القصوى	قطر الماسورة
( طن / م )	( سم )

٥	٤٠
٦	٥٠
٧	٦٠
٨	٧٥
٩	٩٠

٢/٣/٦ يتم تحديد موقع العباره والحفريات ورك طبقه التسويه الترابيه والردم خلف العباره وفوقها وتهذيب الميول والمجرى وازالة الاجنحه والراسيات للعبارات القديمه وعمل فواصل التمديد والانشاء حسبما ورد في البند ( ١/٢/٦ ، ٢/٢/٦ ، ٦/٢/٦ ، ٧/٢/٦ ، ٨/٢/٦ ) اعلاه لانعمال العبارات الصندوقيه ، ويجوز استعمال خرسانه ( بحيث لا تقل كمية الاسمنت في المتر المكعب من الخرسانه المذكوره عن ١٥٠ كغم ) في حالة صعوبه الرك حول العباره .

٣/٣/٦ يتم تكحيل المواسير من الداخل والخارج بمونه الاسمنت والرمل بنسبة لا تقل عن ١ : ٣ حجما .

٤/٣/٦ تكون نجر سانه الاجنحه والراسيات وبلاطات المدخل  
والمخبرج بقسوة كسر للمكعبات لا تقل عن ٢١٠  
كغم/سم<sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم ويشمل العمل الطوبار اللازم  
للنجر سانه وبحيث تكون السطوح الظاهره ملساء خاليه  
من التمشيش وتنفذ الاعمال حسب المخططات  
وتوجيهات المهندس المشرف .

٥/٣/٦ تكون اسعار هذه الاعمال مشموله ضمن سعر المتر  
الطولي للمواسير .

#### ٤/٦ اعمال الجدران الاستناديه المسلحة

١/٤/٦ تعتبر البنود الوارده ضمن اعمال العبارات الصندوقيه  
( ١/٢/٦ وحتى ٥/٢/٦ ) ملازمه لتنفيذ الاعمال  
للجدران الاستناديه المسلحة ، بالاضافه الى ضرورة  
التحقق من قوة تحمل التربه تحت قواعد الجدران  
بحيث تطابق قوة التحمل التصميميه

٢/٤/٦ يتم عمل بكايات ( Weep Holes ) من مواسير  
( P. V. C. ) او مواسير اسمنتيه قطر ( ٤ ) بوصه  
بحيث توضع تلك البكايات كل مترين وبشكل  
متخالف وحسبما هو موضح على المخططات او  
تعليمات المهندس المشرف .

٣/٤/٦ يتم عمل فلتر حصوي بعرض ٣٠ سم من مواد من  
منخل قياس ٣" ومتبقية على منخل قياس ٣/٤" خلف  
الجدار الاستنادي بشكل يسهل تصريف المياه نحو  
البكايات .

٤/٤/٦ يتم اعادة الردم بخلف الجدار بمواد مختاره وعلسى  
طبقات متماقيه وحسب مواصفات الطرق والحجور  
لعام ١٩٩١ او باستخدام ردم صخري مناسب حسب  
ما يراه المهندس المشرف على ان يتم ذلك على  
طبقات وتختبر بواسطة جهاز التحميل بالقرص او  
مساخيا لتحقيق المتطلبات الفنيه لدرجة الرك  
وحسبما يراه المهندس المشرف ، ويمكن الاسترشاد  
حسب الردم الصخري وطرق التقييم بالرك حسب  
الملحق B المرفق .

٥/٤/٦ لا يدفع مقابل الحفريات الانشائية واعادة الردم وتعتبر  
هذه الاعمال محمله على سعر الخرسانه .

#### ٥/٦ اعمال الجدران الاستناديه العاديه :

١/٥/٦ تتكون هذه الاعمال من جدران استناديه من الدبش  
مغموره في خرسانه بقوة كسر للمكعبات لا تقل عن  
١٥٠ كغم/سم<sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم .

٢/٥/٦ يتم انشاء هذه الاعمال باستعمال الدبش الصلب  
النظيف والمغسول بابعاد ( ٢٠/٣٥ ) سم او حسبما هو  
مذكور في المخططات ويتم وضع الحجاره في جسم  
الجدار بحيث لا تتلامس مع الحجاره بل يتم تغليفها  
بالخرسانه من كل جانب بما لا يقل سماكته عن ٥ سم  
وبحيث لا تزيد نسبة الدبش في الجدار المنفذ عن  
٤٠ ٪ بالحجم وان يظهر الدبش من الاجزاء المعرضه  
بعد فك الطوبار .

٣/٥/٦ يتسم القيام باعمال الحفريات اللازمه سواء كانت  
حفريات تسويسه او حفريات انشائية ، مع ضرورة  
التأكد من قوة تحمل التربه تحت قواعد الجدران  
بحيث تطابق قوة التحمل التصميميه .

٤/٥/٦ تعتبر البنود الاخرى الوارده ضمن اعمال الجدران  
الاستناديه المسلحه والتي لم يجرى التعديل عليها ضمن  
هذا البند ملازمه .

٥/٥/٦ يتم ازالة المنشآت القديمه والتشريك والوصل والتنظيف  
وعمل الفواصل الانشائية اللازمه وحسبما هو مذكور  
في المخططات وبموجب تعليمات المهندس المشرف  
٦/٥/٦ لا يدفع مقابل الحفريات الانشائية واعمال الردم وتعتبر  
محماله على سعر الخرسانه .

٦/٦ حديد التسليح :

١/٦/٦ يكون حديد التسليح صنف ( ٤٠ ) ( GRADE ٤٠ )  
او صنف ( ٦٠ ) ( GRADE ٦٠ ) وحسب متطلبات  
م.ق. أ/٤٤/٩٤ وكما هو مذكور في المخططات  
ويكون من النوع الميزر ويعجوز استخدام الحديد  
الاملس في الحالات التي تيينها المخططات وحسب  
تعليمات المهندس المشرف .

٢/٦/٦ يجب ان يكون حديد التسليح نظيفا خاليا من الصدأ  
وان يحفظ في اماكن تخزين مناسبه بعيدا عن الرطوبه  
ومرفوعا عن سطح الارض لحين استخدامه في اعمال  
الانشاء .

## ٧ - مواصفات الملاسل الحجرية باستخدام الشبك

المعدني ( GABION ) :

يطلب مراعاة ما يلي عند تصميم وتنفيذ السلاسل بالشبك المعدني .

أ - في حالة التصميم :

١ - يؤخذ بعين الاعتبار حجم الحجارة المتوفرة في الموقع ليتم تحديد فتحه الشبك على ان تتطابق مع متطلبات البند ( ج ) ادناه .

٢ - ان تميل الواجهه الاماميه او الخلفيه ( اذا كانت على استقامه واحده وليست بشكل درج ) بمقدار ١٠ درجات عن الشاقول تقريبا للدخل ( باتجاه الردم ) .

٣ - عرض القاعده تتراوح بين ٤٠٪ من الارتفاع في حالة القاعده الصخرية و ٦٠٪ من الارتفاع في حال القاعده الترابيه الجيده وقد تزيد عن ذلك في حالة التربه الرخوه

ب - في حالة التنفيذ :

١ - يحفر الاساس بعمق لا يقل عن ٣٠سم ، ويراعى عدم تركيز الاقفاص على تربسه ذات خصائص هندسيه ضعيفه .

٢ - ركوب الاقفاص فوق بعضها ( ان لزم ) لا تقل عن ٤٠سم بعيدة عن الحلول .

٣ - يتم التريبط باسلاك لا يقل قطرها عن ٣ ملم وبواقع لفتين على الاقل للربطه الواحده وذلك عن متلقى القضبان المتصاليه ، كما ويراعى ان يتم ربط الاقفاص المتجاوره بنفس الاسلوب .

٤ - تربط الواجهه الاماميه لخصيرة الحاييون مع الواجهه الخلفيه بقضبان حديديه قطر ١٠ ملم او ٨ ملم (شناكل) لتمنع انبعاج الاقفاص ويكون التباعد بين الشناكل ٨٠ سم تقريبا ويتم تركيبها بشكل متدرج مع مراعاة ان تربط القضبان الخارجيه للوجه لمنع انفلات القضبان المحاوله .

#### ج - خواص المواد :

- ١ - الصخرور : يجب ان تكون الصخرور المستخدمه من النوع القاسي والمقاوم لعوامل التعريه والتفتت بوزن نوعي لا يقل عن ٢ر٤ وامتصاص ماء لا يزيد عن ٦٪ ، وان تكون الاحجام الصغيره بحدود ١٠ سم والاحجام الكبيره بحدود ٣٠ سم وان تكون الحجموم الاخرى متدرجه بين هذين الحجمين .
- ٢ - اسلاك الشبك : يجب ان تكون اسلاك الشبك مصنوعه من الفولاذ المعالج بقطر لا يقل عن ٣ ملم (رقم ١١) بقوة شد تتراوح بين ٤٢٠٠٠ - ٦٠٠٠ كغم/سم<sup>٢</sup> وان يكون مقدار التغطيه بالزنك حسب تجربه (ASTM A٦٤١-٧١A) بمقدار ٢٧٠ كغم/م<sup>٢</sup> من سطح الشبك الغير مغطى .

## ٨ . الكيل الهندسي والقياس :

يتم الكيل الهندسي للأعمال المنجزه لبتود العطاء بضرب طول الطريقي بالعرض المنفذ اذا كان هذا العرض المنفذ مساويا او اقل من العرض المقرر ، اما اذا زاد العرض المنفذ عن العرض المقرر فيتم كيل العرض المقرر فقط الا اذا تم تنفيذ الزيادة بناء على طلب صاحب العمل كسأمر تقييري . ويتم القياس من السطح العلوي ولا يدفع للمقاول عن الميول او الخنادق او اية زيادات في العروض او السماكات خلافا لما هو وارد في المواصفات والمقاطع النموذجيه وتكون وحدة القياس للأعمال المختلفة :

وحدة القياس	القياس
٢م	فتوح وتسوية ( القياس للسطح العلوي لآخر ٢٠ سم من القاعدة الترابيه )
٢م	فرشيات ( القياس للسطح العلوي )
٢م	الوجه التأسيسي
٢م	الوجه الختامي
٠.٥ م	العبارات الانبويه
٢م	اعمال الخرسانه
طن	حديد التسليح

TABLE (1)  
TOPPING

( 0 )<sup>1222</sup> A 1, 9, 8 )

ITEM OF WORK	TOPPING		
	TESTS	LIMIT	REFERENCE STANDARD
TOPPING	- TYPE OF MATERIALS	SELECT, MAT.	
	- MAX STONE SIZE	3 in	
	- LAYER THICKNESS (cm)	20 MIN. AFTER COMPACTION	
	- PROCTOOR	(1.7) Min.	AASHTO T180
	- MAX. TOLERANCE IN LEVEL	(+10)OR (-30)MM	
	- C.B.R (%)	15% MIN	AASHTO T193, ASTM 0 - 1883
	- COMPACTION (%)	97% MIN	AASHTO T191
	- CLASSIFICATION	NOT A6,A7	AASHTO T145
- PI	15% Max.	AASHTO T89,T90	

TABLE (2)  
GRANULAR BASE COURSE

ITEM OF WORK		G. BASE COURSE		
3.03	TESTS	LIMIT	REFERENCE STANDARD	
G R - B A S E  C O U R S E	- TYPE OF MATERIAL	CRUSHED STONE, CRUSHED GRAVEL CRUSHED WADI GRAVEL 20 CM AFTER COMPACTION + - 10 MM	AASHTO T 96	
	- LAYER THICKNESS	45% MAX.		
	- MAX. TOLERANCE IN LEVEL	60% MIN. (ONE FACE OR TWO FACES)		
	- ABRASION (%)	70% MIN. 25% MAX.	AASHTO T193 AASHTO T 89	
	FRACTURED FACES (%) (FOR AGGREGATE RETAINED ON #4)	2% - 8%	AASHTO T89, T90	
	- C.B.R (%)			
	- LL (%)			
	- P.I			
	- FINE MATERIAL TO CORRECT THE AGGREGATE GRADATION OF LL OR PI	FINE MATERIAL SHALL BE OBTAINED FROM CRUSHING OF STONE, GRAVEL, OR NATURAL MATERIAL		
	- M.D. DENSITY (GM/CM <sup>3</sup> )	2.05 MIN.	AASHTO 180 METHOD D	
- GRADATION (%)	<u>CLASS B</u> 100 70-100 55-85 50-80 -- 40-70 30-60 20-50 10-30 5-13 - 5% MAX. 100% MIN. NOT ACCEPTED	AASHTO T180-D		
2 in				
1 1/2 in				
1 in				
3/4 in				
1/2 in				
3/8 in				
# 4				
# 10				
# 40				
# 200 (BEFORE COMP.)				
# 200 (AFTER COMP.)				
- COMPACTION				
- GAP GRADED AGGREGATE				

**TABLE (3)**  
**BITUMINOUS PRIME COAT**

ITEM OF WORK	BITUMINOUS PRIME COAT		
4.06	TESTS	LIMIT	REFERENCE STANDARD
	<p><u>I- PRIME COAT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TYPE OF MATERIAL</li> <li>- CLIMATE TEMPRETURE</li> <li>- SURFACE TO BE TREATED</li> <li>- CLIMATE CONDITION</li> <li>- SPRAYING TEMERATURE (MC- 70)</li> <li>- RATE OF APPLICATION (KG/M2) (THE EXACT RATE SHALL BE DETERMINED BY THE ENGINEER).</li> <li>- CURING PERIOD</li> <li>- USE OF BLOTTING MATERIAL (SMOOTH FINE SAND)</li> </ul>	<p>MC-70 ABOVE 15° C</p> <p>SUFFICIENTLY MOIST, CLEAN FROM DUST OR LOOSE MATERIAL NO FOG, RAIN STRONG WINDS, DUSTY CONDITIONS, OR DUST STORM</p> <p>(45° - 80°) C</p> <p>1 - 1.5</p> <p>3 DAYS MIN.</p>	<p>D 2027 - 83</p>

TABLE (4)  
BITUMINOUS SEAL COAT

BITUMINOUS SEAL COAT			
ITEM OF WORK	TESTS	LIMIT	REFERENCE STANDARD
4.06			
	- TYPE OF MATERIAL	CRUSHED LIMESTONE OR GRANITE OR BASALT	
	- GRADATION OF COVER AGGREGATE		
	SIEVE	(1) (2)	T 27 AND T 11
	1	GRADING B : GRADING C	
	3/4	100 :	
	1/2	90 - 100 :	
	3/8	20 - 55 : 100	
	# 4	0 - 15 : 85 - 100	
	# 8	0 - 5 : 10 - 30	
	# 16	0 - 5 :	
	# 200	0 - 1.0 : 0 - 1.0	
	- ABRASION	35 % MAX.	T 96
	- APPLICATION RATES (KG/M <sup>2</sup> )	AGGREGATE BINDER (BITUMEN)	BINDER
	- COARSE AGG.	12.5 - 20 : 1.0 - 1.8	BITUMEN RC
	- MEDIUM	10 - 15 : 0.9 - 1.8	800 OR RC 250
	THE EXACT VALUES TO BE DETERMINED BY THE ENGINEER		

A ) GRANULAR SUB BASE COURSE

ITEM OF WORK	SUB BASE		
3.02	TEST	LIMIT	REFERENCE STANDARD
G R A N U L A R S U B B A S E	- TYPE OF MATERIAL	NATURAL GRAVEL WITH FINE OR COARSE MATERIAL, GRAVEL, CRUSHED ROCK	
	- LAYER THICKNESS		
	- MAX. TOLERANCE IN LEVEL	(+10MM) TO (-20MM)	
	- ABRASION (%)	45 % MAX.	AASHTO T 96
	- FRACTURED FACES (%) (FOR AGGREGATE RETAINED ON # 4)	---	
	- C.B.R. (%)	40% MIN	ASSHTO T 193
	- L.L. (%)	30% MAX	AASHTO T90
	- P.I	2 - 8 %	AASHTO T90-T89
	- NON PLASTIC CONDITION MIGHT BE ACCEPTED IF LIMESTONE IS USED	PROVIDED THAT ANGULARITY TEST ( R ) VALUE SHALL NOT BE LESS THAN 8.	
	- FINE MATERIAL TO CORRECT THE GRADATION OF GRANULAR MATERIAL OR L.L OR P.I	FINE MATERIAL FOR THESE PURPOSES SHALL BE OBTAINED FROM THE CRUHING OF STONE, GRAVEL OR SLAG, IF NATURALLY SCREENED FINE MATERIALS IN NOT AVAILABLE	

CONT. TABLE ( A )

G R S U B A S E	- M.D. DENSITY (GM/CM3)	2.05 MIN.	AASHTO (T180-D)
	- COMPACTION (%)	100% MIN. CORRECTION FOR COARSE PARTICLES SHALL BE MADE WHEN NECESSARY	AASHTO (T180-D) AASHTO T224-67-82
	- GRADTION (%)	CLASS B	
	2 1/2 in	—	
	2 in	100	
	1 1/2 in	80-100	
	1 in	60-95	
	1/2 in	47-80	
	# 4	30-60	
	# 10	22-45	
# 40	10-30		
# 200 (BEFORE COMP.)	5-13		
# 200 (AFTER COMP.)	+ 5% MAX.		
- FRACTION # 200/#4 (%)			
- CLAY LUMPS AND FRIABLE PARTICLES	10 % MAX.	AASHTO T 112	

طريقة اختبار درجة رك الردم الصخري  
( بالطريقة المساحية )


طريقة اختيار درجة روك الردم الصخري بالطريقة المسماحة :

- ١ - يجب على المتعهد ان يجري الفحوصات المناسبة على درجة روك الردم الصخري بالاجهزه المتوفره وذلك من اجل الحصول على افضل معيار لضبط درجة الروك .
- ٢ - يجب وضع مقطع الردم الصخري المراد فحصه على سطح صلب وثابت وحسب طلب المهندس وان تكون المواد وسماكة طبقة الردم مطابقه للمخططات والمواصفات .
- ٣ - يجب ان تكون ابعاد مقطع الفحص كافيه لممل ٢٠ نقطه تسويه على الاقل على شبكة مربعه طول ضلعها ٥م وبحيث لا يقل عدد النقاط على أي خط عن ٣ نقاط ولا يقل بعد أي نقطه عن حافة طبقة الفحص عن ٣م ويجب ان تؤخذ موافقة المهندس على هذا الترتيب .
- ٤ - يبدأ الروك بعد ذلك بواسطة مدحله رجاجه وبواقع ٣ اشواط على الاقل ثم يتم انشاء التسويه بدق قضبان حديديه صغيره مدهونه بحيث يكون راسها في مستوى سطح طبقة الفحص ، ثم يتم قراءة تسويه عند كل نقطه على قرص حديدي مبسط متحرك مساحه ٣٠سم ٢م ومثقوب في مركزه وذلك للتأكد من وجود هذه القرص على مركز القضيب .
- ٥ - يتم أخذ قراءات اضافيه على نقاط التسويه بعد كل شوطين اضافيين ويعتبر فحص الروك مكتملا عندما يكون معدل الهبوط لا يزيد عن ٠.٥٪ من معدل سماكة الطبقة المركوكة او السماكة التي يقررها المهندس .

٦ - إذا كان معدل الهبوط أكثر من ٥٠٪ فيجب تنفيذ شواطئ اضافيين بالمداخلة الرجاجة ر من ثم تؤخذ قراءات التسوية كالمسابق فإذا أصبح معدل الهبوط اقل من ٥٠٪ فيعتبر الفحص مكتملا ولا تعاد هذه الخطوة .

٧ - وعلى ضوء الخطوات السابقة يتقرر العدد الأدنى من الاشواط اللازمه للحصول على درجة رك مناسبة وعلى المتعهد ان يستعمل اسلوب العمل المذكور اعلاه بما فيها عملية الردم وعلى أي حال فلا يجوز ان تقل عدد الاشواط عن ٥ .

٨ - يجب ان تحسري خطوات الفحص السابقة ايضا على أي تبيير بالمواد ومرة واحده فسي الاسبوع على الاقل خلال المراحل الاولى للانشاء حتى يتم اعتماد نموذج دحل مناسب يفي بالغرض المطلوب وبعد ذلك يمكن لتقليل من فترات الفحص وحسب موافقة المهندس .




مقطع نموذجي في طريق زراعي - الأرض الطبيعية ذات  $CBR < 8\%$

وتصنف التربة لا يقع تحت ٦ - A أو ٧ - A

#### الإجراء

- ١ - تنظيف الأرض من الجذور والنباتات
- ٢ - يتم حرث ٢٠ سم من الأرض ورشها بالماء ، وترك بعدها الطبقة إلى درجة رك لا تقل عن ٩٥٪ من كثافة البروكتور المعدله
- ٣ - يتم بعد ذلك وضع طبقة الفرشيات "B.C" وحسب المواصفات

\* عرض الطريق : حسبما هو وارد في المخططات



مقطع نموذجي في طريق زراعي - الأرض الطبيعية ذات  $CBR > 8\%$

أو تصنيف التربة يقع تحت ٦ - A أو ٧ - A

#### الاجراء

- ١ - ترك الأرض الى درجته رك لا تقل عن ٩٥٪ من كثافة البروكتور المعدله
- ٢ - ويوضع طبقه من المواد المختاره TOPPING وبسماكه ٢٠ سم " الجدول رقم ١ " كبنء منفصل في جدول الكميات
- ٣ - يوضع بعدها طبقته الفرشيات بسماكه ٢٠ سم

\* عرض الطريق : حسبما هو وارد في المخططات

## المحتويات

<u>رقم الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>	<u>رقم البند</u>
١	التعاريف	اولا :
١	المواصفات الفنية	ثانيا :
١	تسليم الموقع	١
١	اعمال القتروح والتسوية	٢
٣	طبقة الفرشيات (طبقة الاساس Base Course)	٣
٤	الوجه التأسيسي ( Prime Coat )	٤
٥	الوجه الختامي ( Seal Coat )	٥
٥	اعمال المنشآت الخرسانية وحديد التسليح	٦
١٢	مواصفات السلاسل الحجرية ( Gabion )	٧
١٤	الكيل الهندسي والقياس	٨

### الجدول والملاحق :

١٥	Topping	جدول رقم (١)
١٦	طبقة الاساس ( Base Course )	جدول رقم (٢)
١٧	الوجه التأسيسي ( Prime Coat )	جدول رقم (٣)
١٨	الوجه الختامي ( Seal Coat )	جدول رقم (٤)
١٩	طبقة ما تحت الاساس ( Sub Base )	ملحق (A)
٢١	طريقة اختبار درجة رك الردم الصخري باستخدام الطريقة المساحية	ملحق (B)

### المقاطع :

٢٤	مقطع في طريق زراعي / ارض طبيعيه وذات CBR < ٨% وتصنيف التربه لا يقع تحت ٦-A او ٧-A
٢٥	مقطع في طريق زراعي / ارض طبيعيه وذات CBR > ٨% او تصنيف التربه يقع تحت ٦-A او ٧-A